

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年1 月13 日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/003054 A1


(51) 国際特許分類⁷: C04B 28/02, 14/02, 14/04
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009509
(22) 国際出願日: 2004 年6 月29 日 (29.06.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2003-191784 2003 年7 月4 日 (04.07.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 鹿島
建設株式会社 (KAJIMA CORPORATION) [JP/JP]; 〒
107-8388 東京都 港区 元赤坂一丁目 2 番 7 号 Tokyo
(JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高田 和法
(TAKADA, Kazunori) [JP/JP]; 〒107-8388 東京都 港区
元赤坂一丁目 2 番 7 号 鹿島建設株式会社内 Tokyo
(JP). 柳井 修司 (YANAI, Shuji) [JP/JP]; 〒107-8388 東
京都 港区 元赤坂一丁目 2 番 7 号 鹿島建設株式会
社内 Tokyo (JP). 一宮 利通 (ICHINOMIYA, Toshimichi)
[JP/JP]; 〒107-8388 東京都 港区 元赤坂一丁目 2 番
7 号 鹿島建設株式会社内 Tokyo (JP). 渡部 貴裕
(WATANABE, Takahiro) [JP/JP]; 〒107-8388 東京都
港区 元赤坂一丁目 2 番 7 号 鹿島建設株式会
社内 Tokyo (JP). 日紫喜 剛啓 (HISHIKI, Yoshihiro) [JP/JP];
〒107-8388 東京都 港区 元赤坂一丁目 2 番 7 号 鹿
島建設株式会社内 Tokyo (JP). 盛田 行彦 (MORITA, Yuk-
ihiko) [JP/JP]; 〒107-8388 東京都 港区 元赤坂一
丁目 2 番 7 号 鹿島建設株式会社内 Tokyo (JP). 平 陽兵

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR REDUCING AUTOGENEOUS SHRINKAGE OF SUPER HIGH STRENGTH CONCRETE

(54) 発明の名称: 超高強度コンクリートの自己収縮低減法



1...ELAPSED NUMBER OF DAYS FROM START (DAYS)

2...CHANGE OF LENGTH OF ITSELF (X 10⁻⁶)

(57) Abstract: A method for reducing the autogeneous shrinkage of super high strength concrete wherein, in a mixture composition for a super high strength concrete having a compression strength of more than 100 N/mm², 30 vol % or less of the coarse aggregate thereof is replaced by an artificial lightweight aggregate, and an expansive admixture in an amount of 30 kg or less per 1 m³ of concrete and an shrinkage-reducing agent in an amount of 4 wt % or less relative to that of a cementitious material are so mixed as to reduce the autogeneous shrinkage to a level of 0 to 600 μm/m at a material age of 91 days. The artificial lightweight aggregate preferably exhibits a water absorption of more than 5 % and not more than 20 %, a collapse load of 1000 to 2000 N and a density in the oven-dry condition of 1.4 to 2.0.

(57) 要約: 圧縮強度100N/mm²を超える超高強度コンクリートの配合において、粗骨材の30容積%以下を人工軽量骨材で置換し、コンクリート1m³当り30Kg以下の膨張材および/または単位結合材量に対し4重量%以下の収縮低減剤を配合して材齢91日での自己収縮量を0~600μm/m以下にする超高強度コンクリートの自己収縮低減法である。人

[続葉有]

WO 2005/003054 A1



(TAIRA, Yohei) [JP/JP]; 〒107-8388 東京都 港区 元赤坂一丁目2番7号 鹿島建設株式会社内 Tokyo (JP).
大野 俊夫 (ONO, Toshio) [JP/JP]; 〒107-8388 東京都 港区 元赤坂一丁目2番7号 鹿島建設株式会社内 Tokyo (JP).
笠井 浩 (KASAI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒107-8388 東京都 港区 元赤坂一丁目2番7号 鹿島建設株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 和田 憲治 (WADA, Kenji); 〒162-0065 東京都 新宿区 住吉町8-10 ライオンズマンション市ヶ谷 601号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。